

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**ООО «Техпроект»**Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

А.Ф. Павлова

«13» Марта 2026г.**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ****(исследований)****№89354-ТЕХП/26 от 13.03.2026**

1	Объект	Термомодифицированная продукция, изделия профильные и строганные из древесины лиственных пород. Торговый знак TERMAR.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Лесозавод «Судома», Адрес: Россия, 182710, Псковская область, Дедовичский р-он, территория Промплощадка лесозавода, строение1, ИНН: 6004004293, ОГРН: 1126030000172
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Лесозавод «Судома», Адрес: Россия, 182710, Псковская область, Дедовичский р-он, территория Промплощадка лесозавода, строение1, ИНН: 6004004293, ОГРН: 1126030000172
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 89354 от 30 Января 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	02 Февраля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	11 Февраля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	16 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026 Термомодифицированная продукция, изделия профильные и строганные из древесины лиственных пород
9	Результаты	Таблица №1


 Ведущий ОВ

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Порода древесины	Ольха/Осина/Ясень/Дуб	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026
2.	Влажность, %	5 (± 2)	5	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026
3.	Оттенок продукции	Шоколадный	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026
4.	Срачивание	Открытый шип	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026
5.	Минимальная ламель для срачивания, мм	300	300	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026
6.	Торцы изделий	Должны иметь аккуратный внешний вид	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026
7.	Шероховатость поверхностей деталей, мкм, не более: - фрезерованных лицевых - калиброванных и фрезерованных не лицевых	200 500	70 101	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026
8.	Толщина мм.	± 1	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026
9.	Ширина мм.	± 1	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026
10.	Длина мм.	-5/+10	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-026-38845556-2026

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Термомодифицированная продукция, изделия профильные и строганные из древесины лиственных пород. Торговый знак TERMAR, выпускаемая Обществом с ограниченной ответственностью «Лесозавод «Судом», Адрес: Россия, 182710, Псковская область, Дедовичский р-он, территория Промплощадка лесозавода, строение1, ИНН: 6004004293, ОГРН: 1126030000172, соответствует: ТУ 16.10.21-026-38845556-2026 Термомодифицированная продукция, изделия профильные и строганные из древесины лиственных пород.

Исполнитель

К.С. Сотников

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

Веденеев ОВ