

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**ООО «Техпроект»**

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

А.Ф. Павлова

«13» Марта 2026г.**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**
(исследований)**№89355-ТЕХП/26 от 13.03.2026**

1	Объект	Термомодифицированная продукция, изделия профильные и строганные из древесины хвойных пород. Торговый знак TERMAR.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Лесозавод «Судома», Адрес: Россия, 182710, Псковская область, Дедовичский р-он, территория Промплощадка лесозавода, строение1, ИНН: 6004004293, ОГРН: 1126030000172
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Лесозавод «Судома», Адрес: Россия, 182710, Псковская область, Дедовичский р-он, территория Промплощадка лесозавода, строение1, ИНН: 6004004293, ОГРН: 1126030000172
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 89355 от 30 Января 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	02 Февраля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	11 Февраля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	16 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026 Термомодифицированная продукция, изделия профильные и строганные из древесины хвойных пород
9	Результаты	Таблица №1

Ведущий
Ведущий ОВ

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Порода древесины	Сосна/Ель	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
2.	Влажность, %	5 (± 2)	5,2	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
3.	Оттенок продукции	Золотистый	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
4.	Срачивание	Открытый шип	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
5.	Минимальная ламель для срачивания, мм	300	300	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
6.	Торцы изделий	Должны иметь аккуратный внешний вид	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
7.	Поверхности слоев перед склеиванием по пласти	Должны быть фрезерованными	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
8.	Шероховатость поверхности слоев древесины, мкм, не более	200	89	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
9.	Шероховатость поверхностей деталей, мкм, не более: - фрезерованных лицевых - калиброванных и фрезерованных не лицевых	120 500	82 110	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
10.	Толщина мм.	± 1	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
11.	Ширина мм.	± 1	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026
12.	Длина мм.	-5/+10	Соответствует требованию	ТУ 16.10.21-025-38845556-2026

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Термомодифицированная продукция, изделия профильные и строганные из древесины хвойных пород. Торговый знак TERMAR, выпускаемая Обществом с ограниченной ответственностью «Лесозавод «Судом», Адрес: Россия, 182710, Псковская область, Дедовичский р-он, территория Промплощадка лесозавода, строение1, ИНН: 6004004293, ОГРН: 1126030000172, соответствует: ТУ 16.10.21-025-38845556-2026 Термомодифицированная продукция, изделия профильные и строганные из древесины хвойных пород.

Исполнитель

К.С. Сотников

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

Сотников
К.С. Сотников
Ведущий СВ